

# INFORMACIÓN TÉCNICA

## Pegaforte Cemento de Contacto 23790

525-23790-100



### DESCRIPCIÓN

**Pegaforte Cemento de Contacto 23790-100** es un adhesivo especial para la industria mueblera, de uso profesional y fácil de aplicar.

### USO

Por su facilidad de aplicación se recomienda para aplicar sobre hule, vinil, cartón, formica, cuero, espuma de poliuretano y muchos otros materiales.

### CARACTERÍSTICAS

PROPIEDAD FÍSICA	DATOS
Apariencia	líquido
Viscosidad Brookfield (cPs)	1200 - 1700
Densidad específica	0,83 – 0,86
Sólidos por Volumen (%)	14 - 16
Sólidos por peso (%)	20 - 22

### PRESENTACIÓN

- Envase metálico de 0,079 litros = 1/48 de galón.
- Envase metálico de 0,149 litros = 1/32 de galón.
- Envase metálico de 0,237 litros = 1/16 de galón.
- Envase metálico de 0,473 litros = 1/18 de galón.
- Envase metálico de 0,946 litros = 1/4 de galón.
- Envase metálico de 3,785 litros = 1 galón.
- Envase metálico de 18,925 litros = Balde (*cupeta*) de 5 galones.
- Envase metálico de 208 litros = Barril (*estañón*) de 55 galones.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar secas y libres de grasa, aceite, polvo o cualquier otro contaminante.

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

No necesita dilución, producto listo para usar.

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Una vez preparadas las superficies, puede ser aplicado con brocha, pincel, espátula o rodillo. Luego unir firmemente en la posición deseada y dejar secar.

Se recomienda aplicar el producto en ambas caras.

El tiempo abierto, para que las piezas estén listas para unir, es de 5 a 7 minutos.

Para mayor seguridad revise que el cemento esté pegajoso al tacto, sin que quede adhesivo en el dedo, y proceda a unir las superficies.

Para un secado efectivo dar unos 15 a 20 minutos de reposo.

Estos tiempos podrían variar según las condiciones ambientales.

Un ambiente muy húmedo podría afectar la adherencia.

La limpieza de sobrantes de las superficies adheridas debe realizarse con estopa o tela limpia, antes de que seque y siguiendo la dirección de la unión.

### SALUD Y SEGURIDAD

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS).

# INFORMACIÓN TÉCNICA

## Pegaforte Cemento de Contacto 23790

525-23790-100



Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

**Nota: Prohibida su venta a menores de edad, su inhalación puede producir efectos nocivos para la salud, causar hábitos y dependencia.**

### OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Mantener en lugares ventilados y bajo techo, en envase original y bien tapado, evite la luz solar o fuerte calor.

Debe ser consumido antes de su caducidad indicada en la etiqueta.

Si se utiliza después de su fecha de vencimiento, no se asume ninguna garantía sobre su desempeño.

Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto.

Llámenos al **800-SUR-2000** o envíenos un correo a: [servicioalcliente@gruposur.com](mailto:servicioalcliente@gruposur.com)