

INFORMACIÓN TÉCNICA



PEGAFORTE CEMENTO DE CONTACTO

525-23790-100

DESCRIPCIÓN

Pegaforte Cemento de Contacto 23790-100 es un pegamento de uso profesional, ideal para la industria del cuero y del mueble. Posee una excelente adherencia, excelente nivelación y resistencia a la humedad.

USO

Por su composición este cemento puede ser utilizado en el pegado de materiales como madera, cuero, alfombras, formica, espuma. No obstante, dada la amplia variedad de materiales que se podrían adherir, el usuario debe de hacer las pruebas confirmatorias pertinentes.

Línea Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

VALORACIÓN

	Apariencia	Líquido	
PROPIEDADES FÍSICAS			DATOS
Sólidos por Volumen (%)			14 - 16
Densidad específica			0,83 - 0,86
Sólidos por peso (%)			20 - 22
Viscosidad Brookfield (cps)			1,200 - 1,700

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase metálico de 0,079 Litros = 1/48 de Galón

Envase metálico de 0,149 Litros= 1/32 de galón.

Envase metálico de 0,237 Litros = 1/16 de Galón

Envase metálico de 0,473 Litros = 1/8 de Galón

Envase metálico de 0,946 Litros = 1/4 de Galón

Envase metálico de 3,785 Litros = 1 Galón

Envase metálico de 18,925 Litros = Balde (Cubeta) de 5 galones

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA



PEGAFORTE CEMENTO DE CONTACTO

525-23790-100

Envase metálico de 208 Litros = Barril (estañón) de 55 galones.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN	INSTRUCCIÓN
Preparación de superficie:	Antes de aplicar el adhesivo, las superficies deben estar secas y libres de grasa, aceite, polvo o cualquier otro contaminante.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE	RELACIÓN DE MEZCLA	INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto: 525-23391-000 - PEGAFORTE ADHESIVO PARA PANELES DE POLIESTIRENO	100 %	Producto listo para usar. No requiere dilución.:

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON



Brocha



Espátula



Pincel



Rodillo

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA



PEGAFORTE CEMENTO DE CONTACTO

525-23790-100

Condiciones de aplicación

Un ambiente muy húmedo podría afectar la adherencia.

Este producto debe de ser aplicado en ambas caras para su correcto funcionamiento.

Tiempo de secado

El secado abierto o al tacto es de 5 a 7 minutos; el secado real es de 15 a 20 minutos.

Instrucciones de aplicación

Para asegurar una buena adherencia y evitar abombamientos por concentración de solventes, asegúrese que esté pegajoso al tacto, sin que quede adhesivo en el dedo, en el momento de unir las superficies.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com.
- Para mantener su buen desempeño, este producto debe almacenarse en lugar ventilado, fresco y bajo techo, en su envase original bien tapado
- Debe ser utilizado antes de la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta del envase.
- Si el adhesivo permanece mucho tiempo estático, se recomienda revolverlo antes de utilizarlo.
- Después de esa fecha, no hay garantía que el producto mantenga sus propiedades de adherencia.
- Un cambio en las condiciones ambientales puede afectar significativamente sus características de tiempo abierto y de secado.

SALUD

- El personal de aplicación debe utilizar el adecuado equipo de protección personal, incluyendo guantes y anteojos de seguridad.
- Nota: Está prohibida su venta a menores de edad, su inhalación puede producir efectos nocivos para la salud, causa hábito y dependencia.
- Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS).
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.